



(12) **Offenlegungsschrift**
(10) **DE 198 25 484 A 1**

(51) Int. Cl. 6:
G 02 F 1/13
G 02 F 1/136
G 02 F 1/141
G 09 F 9/35
C 09 K 19/06

DE 198 25 484 A 1

(21) Aktenzeichen: 198 25 484.9
(22) Anmeldetag: 8. 6. 98
(43) Offenlegungstag: 9. 12. 99

(71) Anmelder:
Aventis Research & Technologies GmbH & Co KG,
65929 Frankfurt, DE

(74) Vertreter:
Patent- und Rechtsanwälte Bardehle, Pagenberg,
Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck, 68165
Mannheim

(72) Erfinder:
Wingen, Rainer, Dr., 65795 Hattersheim, DE;
Nonaka, Toshiaki, Iruma, Saitama, JP; Hornung,
Barbara, Dipl.-Ing., 63594 Hasselroth, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Monostabiles ferroelektrisches Aktivmatrix-Display
(57) Das monostabile ferroelektrische Aktivmatrix Display enthält eine spezielle Flüssigkristallschicht in Form einer Mododomäne mit einer eindeutig definierten Richtung der Schichtennormalen z der smC Phase und ist dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtennormalen z und die Vorzugsrichtung n der nematischen beziehungsweise cholesterischen Phase (N' Phase) einen Winkel von mehr als 5° ausbilden.

Beschreibung

Der Ersatz der Kathodenstrahlröhre (Bildröhre) durch einen flachen Bildschirm erfordert eine Displaytechnologie, die gleichzeitig eine hohe Bildauflösung, d. h. mehr als 1000 Zeilen, eine hohe Bildhelligkeit ($>200 \text{ Cd/m}^2$), einen hohen 5 Kontrast ($>100 : 1$), eine hohe Bildfrequenz ($>60 \text{ Hz}$), eine ausreichende Farbdarstellung ($>16 \text{ Mio Farben}$), ein großes Bildformat ($>40 \text{ cm}$ Bildschirmdiagonale), eine geringe Leistungsaufnahme und einen weiten Betrachtungswinkel ermöglicht und zudem kostengünstig herstellbar ist. Bislang existiert keine Technologie, die alle diese Merkmale gleichzeitig in vollen Umfang erfüllt.

Viele Hersteller haben Bildschirme auf der Basis nematischer Flüssigkristalle entwickelt, die seit einigen Jahren beispielsweise im Bereich von Notebook PC, Personal Digital Assistants und Desktop Monitoren im Einsatz sind. Dabei 10 werden die Technologien STN (Supertwisted Nematics), AM-TN (Active Matrix-Twisted Nematics), AM-IPS (Active Matrix-In Plane Switching), AM-MVA (Active Matrix-Multidomain Vertically Aligned) verwendet, die in der Literatur ausführlich beschrieben werden, siehe z. B. T. Tsukuda, TFT/LCD: Liquid Crystal Displays Addressed by Thin-Film Transistors, Gordon and Breach 1996, ISBN 2-919875-01-9 und darin zitierte Literatur: SID Symposium 1997, ISSN-15 0097-966X, Seiten 7 bis 10, 15 bis 18, 47 bis 51, 213 bis 216, 383 bis 386, 397 bis 404 und darin zitierte Literatur. Darüber hinaus werden die Technologien PDP (Plasma Display Panel), PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal), ELD (Electro Luminescent Display) und FED (Field Emission Display) angewandt, die ebenfalls im zitierten SID Bericht erläutert sind.

Clark und Lagerwall (US 4.367.924) konnten zeigen, daß der Einsatz ferroelektrischer Flüssigkristalle (FLC) in sehr 20 dünnen Zellen zu optoelektrischen Schalt- oder Anzeigeelementen führt, die im Vergleich zu den herkömmlichen TN ("twisted nematic")-Zellen um bis zu einem Faktor 1000 schnellere Schaltzeiten haben, siehe auch EP-A 0 032 362. Aufgrund dieser und anderer günstiger Eigenschaften, z. B. der bistablen Schaltmöglichkeit und des nahezu blickwinkelunabhängigen Kontrasts, sind FLCs grundsätzlich für Anwendungsgebiete wie Computerdisplays und Fernsehgeräte geeignet, wie ein seit Mai 1995 in Japan von Canon vermarkter Monitor zeigt.

Für die Verwendung von FLCs in elektrooptischen oder vollständig optischen Bauelementen benötigt man entweder 25 Verbindungen, die smektische Phasen ausbilden und selbst optisch aktiv sind, oder man kann durch Dotierung von Verbindungen, die zwar solche smektischen Phasen ausbilden, selbst aber nicht optisch aktiv sind, mit optisch aktiven Verbindungen ferroelektrische smektische Phasen induzieren. Die gewünschte Phase soll dabei über einen möglichst großen Temperaturbereich stabil sein.

Die einzelnen Bildelemente (Pixel) eines LC-Displays sind üblicherweise in einer x,y Matrix angeordnet, die durch 30 die Anordnung je einer Serie von Elektroden (Leiterbahnen) entlang der Reihen und der Spalten an der Unter- bzw. Oberseite des Displays gebildet wird. Die Kreuzungspunkte der horizontalen (Reihen-) und vertikalen (Spalten-) Elektroden bilden adressierbare Pixel.

Diese Anordnung der Bildpunkte bezeichnet man üblicherweise als eine passive Matrix. Zur Adressierung wurden 35 verschiedene Multiplex-Schemata entwickelt, wie beispielsweise in Displays 1993, Vol. 14, Nr. 2, S. 86-93 und Kontaktie 1993 (2), S. 3-14 beschrieben. Die passive Matrixadressierung hat den Vorteil einer einfacheren Herstellung des Displays und damit verbundenen geringen Herstellkosten, jedoch den Nachteil, daß die passive Adressierung immer nur zeilenweise erfolgen kann, was dazu führt, daß die Adressierungszeit des gesamten Bildschirms bei N Zeilen das N -fache der Zeilenadressierungszeit beträgt. Bei üblichen Zeilenadressierungszeiten von ca. 50 Mikrosekunden bedeutet das 40 eine Bildschirmadressierungszeit von ca. 60 Millisekunden bei z. B. HDTV Norm (High Definition TV, 1152 Zeilen), d. h. einer maximalen Bildfrequenz von ca. 16 Hz. Diese Frequenz ist für die Darstellung bewegter Bilder zu gering. Zudem ist die Darstellung von Graustufen schwierig. Mizutani et. al. haben anlässlich der ILC-Konferenz in Brest, Frankreich (20-24 Juli 1997, siehe Abstract Book 6th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals, Brest/France) ein passives FLC-Display mit digitalen Graustufen vorgestellt, bei dem jeder der RGB-Bildpunkte (RGB=red, green, 45 blue) in Unterpunkte unterteilt wurde, wodurch mittels partiellem Schalten die Darstellung von Grauwerten in digitaler Form ermöglicht wird. Bei N Grauwerten unter Verwendung dreier Grundfarben (rot, grün, blau) ergeben sich 3^N Farben. Der Nachteil dieser Methode ist eine starke Erhöhung der Anzahl benötigter Bildschirmtreiber und damit der Kosten. Im Falle des in Brest gezeigten Bildschirms wurden dreimal soviele Treiber benötigt, wie bei einem normalen FLC-Display ohne digitale Graustufen.

Bei der sogenannten Aktivmatrix-Technologie (AMLCD) wird üblicherweise ein nicht-strukturiertes Substrat mit einem Aktivmatrix-Substrat kombiniert. An jedem Pixel des Aktivmatrixsubstrates ist ein elektrisch nichtlineares Element, beispielsweise ein Dünnschichttransistor, integriert. Bei dem nichtlinearen Element kann es sich auch um Dioden, Metall-Insulator-Metall u. ä. Elemente handeln, die vorteilhaft mit Dünnschichtverfahren hergestellt werden und in der einschlägigen Literatur beschrieben sind, siehe z. B. T. Tsukuda, TFT/LCD: Liquid Crystal Displays Addressed by Thin-Film Transistors, Gordon and Breach 1996, ISBN 2-919875-01-9 und darin zitierte Literatur.

Aktivmatrix-LCDs werden üblicherweise mit nematischen Flüssigkristallen im TN-(twisted nematics), ECB- (electrically controlled birefringence), VA- (vertically aligned) oder IPS- (in plane switching) Modus betrieben. In jedem Fall wird durch die aktive Matrix an jedem Bildpunkt ein elektrisches Feld individueller Stärke erzeugt, das eine Orientierungsänderung und damit eine Änderung der Doppelbrechung erzeugt, die wiederum im polarisierten Licht sichtbar ist. Ein schwerwiegender Nachteil dieser Verfahren ist die mangelnde Videofähigkeit bedingt durch die zu langen Schaltzeiten nematischer Flüssigkristalle.

Unter anderem aus diesem Grunde wurden Flüssigkristallanzeigen, die auf einer Kombination aus ferroelektrischen Flüssigkristallmaterialien und Aktiven Matrix-Elementen beruhen, vorgeschlagen, siehe z. B. WO 97/12355 oder Ferroelectrics 1996, 179, 141-152, W. J. A. M. Hartmann, IEEE Trans. Electron. Devices 1989, 36, (9; Pt. 1), 1895-9, sowie Dissertation Eindhoven, Niederlande 1990.

Hartmann nutzte eine Kombination aus der sogenannten "Quasi-bookshelf Geometrie" (QBG) von FLC und einer TFT (Thin-Film-Transistor) Aktivmatrix und erhielt gleichzeitig eine hohe Schaltgeschwindigkeit, Graustufen und eine hohe Transmission. Allerdings ist die QBG nicht über einen weiten Temperaturbereich stabil, da durch die Temperaturabhän-

gigkeit der smektischen Schichtdicke die Feldinduzierte Lagenstruktur aufbricht oder sich dreht. Darüber hinaus nutzt Hartmann ein ILC-Material mit einer Spontanpolarisation von mehr als 20 nC/cm², was bei Bildpunkten mit realistischen Dimensionen von z. B. 0,01 mm² Fläche zu großen elektrischen Ladungen führt (bei Sättigung gilt $Q = 2 \lambda P$; λ = Bildpunktfläche, P = spontane Polarisation), die z. B. mit kostengünstig herstellbaren amorphen Silizium-ELTs während der Öffnungszeit des ELTs nicht auf den Bildpunkt gelangen können. Aus diesen Gründen wurde diese Technologie bisher nicht weiterverfolgt.

Während Hartmann die Ladungskontrollierte Bistabilität zur Darstellung einer nahezu kontinuierlichen Grauskala ausnutzt, haben Nito et. al. eine monostabile ILC-Geometrie vorgeschlagen, siehe Journal of the SID, 1/2, 1993, Seiten 163-169, bei der das ILC-Material mit Hilfe verhältnismäßig hoher Spannungen derart orientiert wird, daß nur eine stabile Lage entsteht, aus der dann durch Anlegen eines elektrischen Feldes über einen Dünnschichttransistor eine Reihe von Zwischenzuständen erzeugt werden, die bei angepaßter Zellengeometrie zwischen gekreuzten Polarisatoren einer Reihe von verschiedenen Helligkeitsgraden (Grauskala) entsprechen.


Ein Nachteil dieses Vorgehens ist jedoch das Auftreten einer Streitentextur im Display, die den Kontrast und die Helligkeit dieser Zelle begrenzt (siehe Abb. 8 im o. a. Zitat). Die nachteilige Streitentextur läßt sich durch eine Behandlung mit einer hohen elektrischen Spannung (20-50 V) in der nematischen bzw. cholesterischen Phase (siehe S. 168 des o. a. Zitates) zwar korrigieren; jedoch ist eine solche Feldbehandlung nicht für die Massentertigung von Bildschirmen geeignet und führt in der Regel auch nicht zu temperaturstabilen Texturen. Darüber hinaus ergibt diese Methode lediglich ein Schalten in einem Winkelbereich von bis zu maximal dem einfachen Flittwinkel, der bei dem von Nito et. al. verwendeten Material bei ca. 22° liegt (siehe S. 165, Abb. 6) und damit nur eine Transmission von maximal 50% der Transmission zweier paralleler Polarisatoren ergibt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer ferroelektrischen Aktiv-Matrix-Füssigkristallanzeige, die eine ferroelektrische Flüssigkristallmischung enthält, wobei die Flüssigkristallmischung eine monostabile Lage einnimmt, dabei jedoch keine Streitentextur bildet, licht- und temperaturstabil ist und eine sehr hohe Maximaltransmission sowie einen sehr hohen Kontrast ermöglicht.


Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein monostabiles ferroelektrisches Aktivmatrix-Display, enthaltend eine Flüssigkristallschicht in Form einer Monodomäne mit einer eindeutig definierten Richtung der Schichtennormalen z der smC⁺-Phase, wobei die Schichtennormale z und die Vorzugsrichtung n der nematischen beziehungsweise cholesterischen Phase (N⁺-Phase) einen Winkel von mehr als 5° ausbilden, wobei die Flüssigkristallschicht aus einer Flüssigkristallmischung aus mindestens 5 Verbindungen, die sich zusammensetzt aus einer achiralen Basismischung, enthaltend mindestens eine Verbindung aus der durch (Ia-Ik) gebildeten Gruppe (I), gegebenfalls zusätzlich mindestens eine Verbindung der durch (IIa-IIg) gebildeten Gruppe und/oder gegebenenfalls mindestens eine Verbindung der Gruppe (III),

und


mindestens einer chiralen Komponente der Gruppe (IV)




in der Λ'




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




in der Λ'




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




in der Λ'




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




5 in der Λ^3




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




in der Λ^3




25 bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




30 in der Λ^3




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




in der Λ^3




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben




in der Λ^3



60 bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben



65 in der Λ^3




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben:

R , R' unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkoxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C₂O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch E ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R , R' nicht beide Wasserstoff sein können


Λ , Λ' , Λ'' , Λ''' unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diy1, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diy1, Indan-2,6-diy1, Naphthalin-2,6-diy1

M , M' , M'' , M''' unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=)C₂O-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-CH₂CH₂- oder -C₂C₂-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M'' eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist



in der Λ'



bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben:

R , R' unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkoxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C₂O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch E ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R , R' nicht beide Wasserstoff sein können


G1, G2: -CH=CH- oder -CH₂CH₂- bedeutet

n Null oder Eins bedeutet

Λ , Λ' , Λ'' , Λ''' unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch F

M , M' , M'' , M''' unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=)C₂O-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂-CH₂CH₂- oder -C₂C₂-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $0 \leq \{a+b+c+d\} \leq 2$ und dem Verständnis daß M'' eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.



worin Λ'



bedeutet:


R , R' unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkoxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C₂O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1


und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch E ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R , R' nicht beide Wasserstoff sein können

Λ , Λ' , Λ'' , Λ''' unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diy1, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diy1,

M , M' , M'' , M''' unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=)C₂O-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂-CH₂CH₂- oder -C₂C₂-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M'' eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.




worin Λ^6 

bedeutet

R^3, R^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin
 10 eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder
 Cyclopropan-1,2-diyl
 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Was-
 serstoff sein können
 $\Lambda^1, \Lambda^8, \Lambda^9, \Lambda^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach
 15 substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl,
 Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl, Naphthalin-
 2,6-diyl
 M^7, M^8, M^9, M^{10} unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=)C-O-,
 -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH₂- oder -C≡C-
 20 a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 ≤ {a+b+c+d} ≤ 3 und dem Verständnis daß M^λ eine Einfachbindung ist, wenn
 der entsprechende Index Null ist.


$$R^3(-\Lambda^7-M^7)_a(-\Lambda^8-M^8)_b-\Lambda^6-(M^9-\Lambda^9)_c-(M^{10}-\Lambda^{10})_d-R^4 \quad (\text{IIe})$$

25 worin Λ^6 

bedeutet

R^3, R^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin
 35 eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder
 Cyclopropan-1,2-diyl
 M^7, M^8, M^9, M^{10} unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=)C-O-,
 -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH₂- oder -C≡C-
 a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 ≤ {a+b+c+d} ≤ 3 und dem Verständnis daß M^λ eine Einfachbindung ist, wenn
 40 der entsprechende Index Null ist.

$$R^3(-\Lambda^7-M^7)_a(-\Lambda^8-M^8)_b-\Lambda^6-(M^9-\Lambda^9)_c-(M^{10}-\Lambda^{10})_d-R^4 \quad (\text{IIId})$$

worin Λ^6 


50

bedeutet

R^3, R^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin
 eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder
 Cyclopropan-1,2-diyl
 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Was-
 serstoff sein können
 $\Lambda^7, \Lambda^8, \Lambda^9, \Lambda^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexane-1,4-diyl, gegebenenfalls
 einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexane-1,4-diyl, Bi-
 cyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Naphthalin-2,6-diyl
 60 M^7, M^8, M^9, M^{10} unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=)C-O-,
 -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH₂- oder -C≡C-
 a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 ≤ {a+b+c+d} ≤ 3 und dem Verständnis daß M^λ eine Einfachbindung ist, wenn
 der entsprechende Index Null ist.

$$R^3(-\Lambda^7-M^7)_a(-\Lambda^8-M^8)_b-\Lambda^6-(M^9-\Lambda^9)_c-(M^{10}-\Lambda^{10})_d-R^4 \quad (\text{IIe})$$

worin Λ^6



bedeutet

R^1, R^2 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -O(C=O)- oder -(O=C-O)- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch I-ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können


$\Lambda^1, \Lambda^2, \Lambda^3, \Lambda^4$ unabhängig voneinander gleich oder verschiedenen Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch I, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1

M^1, M^2, M^3, M^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C-O)-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂-CH₂- oder -C=C-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^1 eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist;



worin Λ^1



bedeutet


R^1, R^2 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -O(C=O)- oder -(O=C-O)- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch I-ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können

$\Lambda^1, \Lambda^2, \Lambda^3, \Lambda^4$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch I, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diy1

M^1, M^2, M^3, M^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C-O)-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂-CH₂- oder -C=C-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^1 eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist;



worin Λ^1



bedeutet


R^1, R^2 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -O(C=O)- oder -(O=C-O)- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch I-ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können

$\Lambda^1, \Lambda^2, \Lambda^3, \Lambda^4$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch I, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1


M^1, M^2, M^3, M^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C-O)-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂-CH₂- oder -C=C-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^1 eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist;



worin Λ^1

5



bedeutet

R^3, R^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei $-CH_2$ -Gruppen ersetzt sein können durch $-CH=CH-$ oder $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$ oder $-Si(CH_3)_2-$ oder


10 Cylopropan-1,2-diyl

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können

$\Delta^7, \Delta^8, \Delta^9, \Delta^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl

15 M^7, M^8, M^9, M^{10} unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$, $-OCH_2-$ oder $-CH_2-O-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH_2CH_2-CH_2CH_2-$ oder $-C\equiv C-$

a, b, c, d: Null ist, Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist,

20 $R^5(-\Delta^{11}-M^{11})_a(-\Delta^{12}-M^{12})_b-\Delta^{13}$ (III)worin Δ^{13} 

30

bedeutet

und

X^1, X^2, X^3 unabhängig, X^3 unabhängig voneinander gleich oder verschieden H, Cl, F, OCF_2H , CF_3 bedeuten mit dem Vorbehalt, daß mindestens eines von X^1, X^2, X^3 nicht H ist.

35 R^5 Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei $-CH_2$ -Gruppen ersetzt sein können durch $-CH=CH-$ oder $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$ oder $-Si(CH_3)_2-$ oder Cylopropan-1,2-diyl und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können

Δ^{11}, Δ^{12} unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diyl, Cyclohex-1-en-1,4-diyl,

40 Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl, Naphthalin-2,6-diyl

M^7, M^8, M^9, M^{10} unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$, $-OCH_2-$ oder $-CH_2-O-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH_2CH_2-CH_2CH_2-$ oder $-C\equiv C-$

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist,

45 $R^6(-\Delta^{14}-M^{14})_a(-\Delta^{15}-M^{15})_b-(M^{16}-\Delta^{16})_c-(M^{17}-\Delta^{17})_d-M^{18}-R^7$ (IV)

worin

50 R^6 Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei $-CH_2$ -Gruppen ersetzt sein kann, können durch $-CH=CH-$ oder $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$ oder $-Si(CH_3)_2-$ oder Cylopropan-1,2-diyl und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können,

R^7 eine Gruppierung mit mindestens einem asymmetrischen C-atom, das entweder Bestandteil ist einer Alkylgruppe von 3-12 C-Atomen, worin auch eine oder zwei $-CH_2$ -Gruppen ersetzt sein können durch $-O-$ oder $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$

55 und worin $-CH_3, -CF_3, -OCH_3, -CH_3Cl, F$ einer der Substituenten des asymmetrischen C-Atoms sein müssen, oder Bestandteil ist eines 3-7-gliedrigen Carbocycles (worin auch eine oder zwei nicht benachbarte $-CH_2$ -Gruppen durch $-O-$ oder eine $-CH_2$ -Gruppe durch $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$ ersetzt sein können).

$\Delta^{14}, \Delta^{15}, \Delta^{16}, \Delta^{17}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl,

60 Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl, Naphthalin-2,6-diyl

$M^{14}, M^{15}, M^{16}, M^{17}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, $-OC(=O)-$ oder $-(O=)C-O-$, $-OCH_2-$, $-CH_2-O-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH_2CH_2-CH_2CH_2-$ oder $-C\equiv C-$

M^{18} eine Einfachbindung, falls das asymmetrische C-Atom Teil einer Alkylkette ist,

65 und eine Einfachbindung, $-OCH_2-$, $-CH_2O-$, $-OC(=O)-$ oder $-C(=O)O-$ für den Fall, daß das asymmetrische C-Atom Bestandteil eines Carbocycles ist

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis, daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist, aufgebaut ist.

DE 198 25 484 A 1

Bevorzogene Mischungen weisen eines oder mehrere der nachfolgenden Merkmale auf:

R₁ und R₂ bedeuten geradkettiges Alkyl- oder Alkyloxy mit 2 bis 12 C-Atomen.

die Mischung enthält mindestens eine Verbindung bei der in R₁ oder R₂ eine nicht-terminalde -CH₂-Gruppe durch -OC(=O) ersetzt ist.

in mindestens einer Verbindung der Formel (I) oder (II) ist bei R₁ und/oder R₂ mindestens eine oder mehrere, nicht jedoch die dem Kern benachbarte -CH₂-Gruppe durch -Cl - ersetzt.

in mindestens einer Verbindung der Formeln (I) oder (II) bedeutet R₁ oder R₂ Wasserstoff.

R₁ ist sek-Alkyl- oder sek-Alkyloxy- mit 4 bis 12 C-Atomen

R₁ ist 2-Methyl-alkyl- oder 2-Methyl-alkyloxy- oder 2-Methyl-alkylcarbonyloxy oder 2-Methyl-alkyloxycarbonyl mit 4 bis 12 C-Atomen

R₁ ist 2-Fluoro-alkyl- oder 2-Fluoro-alkyloxy- oder 2-Fluoro-alkylcarbonyloxy- oder 2-Fluoro-alkyloxycarbonyl mit 3 bis 12 C-Atomen

R₁ ist 2-Trifluormethyl-alkyl- oder 2-Trifluormethyl-alkyloxy- oder 2-Trifluormethyl-alkylcarbonyloxy- oder 2-Trifluormethyl-alkyloxycarbonyl mit 3 bis 12 C-Atomen

R₁ enthält die Gruppierung [-O-CH(CH₃)₂-C(=O)O-] als Teil einer Alkylkette

R₁ enthält die Gruppierung -C(=O)O- als Teil eines 5- oder 6-gliedrigen Cyclo.

Das erfundungsgemäße Aktivmatrix-FLCD enthält als optisch wirksame Schicht ein ferroelektrisch flüssigkristallines Medium (Flüssigkristallphase) mit einer Phasenfolge von

Isotrop-Nematisch oder Cholesterisch (N*) - smektisch C*

oder einer Phasenfolge Isotrop-Nematisch oder Cholesterisch (N*) - smektisch A* - smektisch C*, wobei die smektisch A* Phase einen Existenzbereich (Phasenbereich) von maximal 2 C, vorzugsweise maximal 1 C, besonders bevorzugt maximal 0,5 C besitzt. Der Stern (*) an der Phasenbezeichnung gibt an, daß es sich um eine chirale Phase handelt.

Die FLCD-Mischungen weisen hohe Werte für Widerstand und Spannungsvermögen (voltage-retaining-ability) auf.

Die Herstellung der Displays erfolgt, vorzugsweise nach einem Verfahren, bei dem man die Flüssigkristallschicht in den Zwischenraum zwischen einer geriebenen Obersubstratplatte und einer geriebenen Untersubstratplatte des Aktiv-Matrix-Displays einbringt, wobei die Reiberichtungen auf der Ober- und Untersubstratplatte im wesentlichen parallel sind, und die Flüssigkristallphase aus der isotropen Phase abkühlt, wobei zumindest beim Phasenübergang N* ->smC* beziehungsweise N* ->smA* ->smC* eine elektrische Gleichspannung am Display anliegt.

Die FLCD-Mischung wird in ein Aktivmatrix-Display getuftet. Die Herstellung und die Komponenten eines solchen AM-Displays ist ausführlich in der vorstehend aufgeführten Literatur von Tsukuda, beschrieben. Die Dicke der FLCD-Schicht beträgt jedoch anders als bei nematischen Displays nur 0,7 bis 2,5, bevorzugt 1-2 µm. Darüber hinaus sind die Reiberichtungen auf Ober- und Untersubstratplatten im wesentlichen parallel. Der Begriff "im wesentlichen parallel" schließt antiparallele oder schwach, d. h. bis zu 10° gekreuzte Reiberichtungen mit ein.

Wichtig für die Funktionsweise dieses Displays ist nun, daß bei der Herstellung des Displays beim kontrollierten Abkühlen eine elektrische Gleichspannung, vorzugsweise unterhalb 5 V, angelegt und beim Phasenübergang N* ->smC* bzw. N* ->smA* ->smC* beibehalten wird, die dazu führt, daß das gesamte Display eine monostabile Monodomäne einnimmt, die zwischen gekreuzten Polarisatoren vollkommen dunkel erscheint.

Nach Erhalt dieser Domäne wird die Gleichspannung abgeschaltet. Die so erhaltene Textur ist im Gegensatz zu Hartmanns oben angeführtem Ansatz oder im Gegensatz zu konventionellen bistabilen FLCD monostabil. Dies bedeutet, daß sich der bevorzugte n-Direktor (der die Vorzugsrichtung der Moleküllangsachsen angibt), befindet sich in Reiberichtung der Zelle befindet, wohingegen der z-Direktor (der die Vorzugsrichtung der smektischen Lagennormalen angibt) sich ungefähr um den Betrag des Tiltwinkels schräg zur Reiberichtung befindet. Diese Konstellation ist gerade entgegengesetzt zur gewöhnlichen bistabilen Zelle nach Clark und Lagerwall, bei der der z-Direktor in Reiberichtung liegt.

Im Unterschied zu Nitos Ansatz gibt es bei dieser Orientierung gerade keine zwei Lagennormalen und damit keine zwei Orientierungsdomänen, die letztlich zu der oben erwähnten storenden Streifentextur führen, sondern nur eine eindeutige Richtung des z-Direktors und daher eine Monodomäne. Darüber hinaus ist nun der zweitache Tiltwinkel, der zu 100% Transmission bezogen auf parallele Polarisatoren führt, zugänglich, d. h. es wird eine doppelte Helligkeit erzielt.

Das so erhaltene Display erscheint bei geeignetem Drehwinkel zwischen gekreuzten Polarisatoren vollkommen dunkel. Bei Anlegen einer Ansteuerspannung von nur wenigen Volt erscheint es hell, wobei die Helligkeit über die Spannung kontinuierlich variiert werden kann und bei Sättigung nahezu die Helligkeit zweier paralleler Polarisationsfolien besitzt. Ein wichtiges Merkmal dieses Displays ist, daß der Winkel zwischen der Vorzugsrichtung der nematischen (bzw. cholesterischen) Phase und der Schichtennormale (z-Direktor) im Idealfall gleich dem Tiltwinkel der smektischen C-Phase ist, bzw. zumindest im wesentlichen gleich dem Tiltwinkel ist. "Im wesentlichen" im Sinne dieser Erfindung bedeutet vorzugsweise einen Wertebereich vom halben bis zum vollen, besonders bevorzugt 0,8- bis 1-fachen Tiltwinkel, jedoch mindestens von 5°.

Das erfundungsgemäße ferroelektrische Aktivmatrix-Flüssigkristalldisplay ist in hohem Maße praxistauglich, insbesondere für TV und HDTV oder Multimedia, da es hohe Transmission, kurze Schaltzeit, Grauskala und daher volle Farbtauglichkeit, kostengünstige Herstellung und einen weiten Temperaturbereich miteinander vereinbart. Darüber hinaus läßt sich das Display bei Spannungen von < 10 Volt, bevorzugt < 8 V, besonders bevorzugt < 5 V betreiben.

Die spontane Polarisation des erfundungsgemäßen Aktiv-Matrix-FLCD liegt vorzugsweise unterhalb 15 nC/cm², bevorzugt im Bereich von 0,01 bis 10 nC/cm² bei der Betriebstemperatur des Displays.

Vorzugsweise beträgt in der Flüssigkristallschicht die Länge der chiralnematischen beziehungsweise cholesterischen Ganghöhe (pitch) in einem Temperaturbereich von mindestens 2 C oberhalb des Übergangs zur smektischen Phase mehr als 50 µm.

Die Displays können beispielsweise im TV-, HDTV- oder Multimedia-Bereich oder im Bereich der Informationsverarbeitung eingesetzt werden, z. B. in Notebook-PCs, Personal Digital Assistants oder Desktop-Monitoren.

Die Herstellungsverfahren der für die erfindungsgemäßen Mischungen geeigneten Materialien sind im Prinzip bekannt, ebenso wie die Herstellung von Flüssigkristallmischungen aus den Einzelkomponenten.

So sind z. B. Verbindungen der jeweiligen nachstehenden Formeln beschrieben in:

- (Ia) EP-B-0 210215 und GB-B 2198743
- 5 (Ib) EP-B-0 210 215 sowie aus JP-B 2732765
 - (Ic) Gray et. al., Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1991, vol. 204, pp. 43-64
 - (Id) Gray et. al., Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1991, vol. 204, pp. 43-64
 - (Ie) EP-B 602596
 - (If) Xu et. al., Liq. Cryst. 1995, 18(I), 105-8
- 10 (Ig) JP-A 09052859
 - (Ih) DE-A 195 22 167
 - (Ii) DE-A-196 52 252
 - (Ik) US 5,648,021
 - (IIa) Flüssige Kristalle in Tabellen II, pp. 269-304
- 15 (Ib) US 5,447,656
 - (IIc) Flüssige Kristalle in Tabellen II, pp. 313-322
 - (Id) EP-A-0 546 338
 - (IIe) Flüssige Kristalle in Tabellen II, pp. 32-72
 - (IIf) EP-A-0 761 674, 742 222, 732 335, 727 428 etc.
- 20 (Ig) Flüssige Kristalle in Tabellen II, pp. 85-95
 - (IIg) EP-A-0 832 954
 - (IV) chirale Dotierstoffe mit
 - oxiran- als Einheit mit asymmetrischem C-Atom EP-B-0 292 954/263 437
 - dioxolan- als Einheit mit asymmetrischem C-Atom EP-B-0 351 746/361 272
- 25 2,3-Difluoralkyloxy- als Einheit mit asymmetrischem C-Atom US 5,051,506
 - 2-Fluoralkyloxy- als Einheit mit asymmetrischem C-Atom US 4,798,680
 - α-chlorocarboxylat- als Einheit mit asymmetrischem C-Atom US 4,855,429
 - α-fluorocarboxylat- als Einheit mit asymmetrischem C-Atom Arakawa et. al., Liquid Crystals 1997, vol. 23, no. 5, pp. 659-666
- 30 Methyl-verzweigte Alkylketten als Einheit mit asymmetrischem C-Atom EP-B-0 201 578, 211 030
 - Lactone als Einheit mit asymmetrischem C-Atom z. B. US 5,061,398, 5,256,330, 5,026,506
 - sowie Verbindungen mit den Strukturelementen
 - silylalkyl- aus EP-B-0 366 561
 - cyclopropylalkyl- aus EP-B-0 318 423/398 155
- 35 perfluoroalkyl- aus Ferroelectrics 1988, 85, 375-384 bzw. US 4,886,619, 5,082,587, 5,254,747, 5,262,082, 5,437,812
 - oder 5,482,650
 - perfluorocyclohexyl aus DE-A-197 48 818.

Beispiele

40

Beispiel 1

Die besondere Eignung der erfindungsgemäßen Verbindungen als Komponenten von ferroelektrischen Flüssigkristallmischungen für Aktivmatrix-Displays wird durch nachstehende Messungen belegt, bei denen die erfindungsgemäßen Verbindungen im Vergleich zu anderen, ebenfalls als Komponenten ferroelektrischer Flüssigkristallmischungen vorgeschlagenen Komponenten untersucht werden.

Dabei wird mittels einer einschlägigen Meßanordnung der Widerstand nachfolgender Komponenten gemessen.

- 50 a) 2-(4-Octyloxyphenyl)-5-octyl-pyrimidin (Synthese nach DD-WP 95892, Reinigung nach Nagashima et. al., Liq. Crystals 1997, vol. 4, pp. 537-546)
- b) 2-(4-Ethylphenyl)-5-(4-octylphenyl)-(1,3,4)-thiadiazol (Synthese/Reinigung nach EP-B 309514)
- c) 5-(4-Nonanoyloxy-phenyl)-2-(4-hexylphenyl)-1,3-thiazol (Synthese/Reinigung nach EP-B 439170)

Beispiel für Verbindung (Ia)

55

- d) 2'-Fluor-4-octyloxy-4"-pentyl-terphenyl (Synthese/Reinigung nach GB-B 2198743)

Beispiel für Verbindung (Ib)

60

- e) 2,3-Difluor-4-heptyl-4"-pentyl-terphenyl (Synthese/Reinigung nach EP-B 329752)

Beispiel für Verbindung (Ib)

65

- f) 4-Decyl-2,3-difluor-4"-pentyl-terphenyl (Synthese/Reinigung nach EP-B 329752)

Beispiel für Verbindung (Ib)

- g) 2',3'-Difluor-4-hexyloxy-4"-pentyl-terphenyl (Synthese/Reinigung nach EP-B 329752)

Beispiel für Verbindung (IIa)

b) 4-(Cyclohexylcyclohexan-carbonsäure-(4-octyloxyphenyl-ester).

Tabelle 1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Widerstand [Ohm]	0,2	0,06	0,3	1,6	2,3	2,8	2,0	2,0		

Tabelle 1 belegt die besondere Eignung der erfundungsgemäßen Verbindungen für die Erstellung von ferroelektrischen Flüssigkristallmischungen für Aktivmatrixdisplays, da für die erfundungsgemäßen Materialien durch Standardoperatoren höhere Werte des Widerstandes zu erreichen sind.



Patentansprüche

1. Monostabiles ferroelektrisches Aktivmatrix-Display, enthaltend eine Flüssigkristallschicht in Form einer Monodomäne mit einer eindeutig definierten Richtung der Schichtennormalen z der smC $^{+}$ -Phase, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schichtennormalen z und die Vorzugsrichtung n der nematischen beziehungsweise cholesterischen Phase (N $^{+}$ -Phase) einen Winkel von mehr als 5° ausbilden, wobei die Flüssigkristallschicht aus einer Flüssigkristallmischung aus mindestens 5 Verbindungen, die sich zusammensetzt aus einer achiralen Basismischung, enthaltend mindestens eine Verbindung aus der durch (Ia) - (Ik) gebildeten Gruppe (I), gegebenenfalls zusätzlich mindestens eine Verbindung der durch (IIa) - (Ig) gebildeten Gruppe und/oder mindestens eine Verbindung der Gruppe (III), und



mindestens einer chiralen Komponente der Gruppe (IV)

in der A $^{+}$ 


bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

in der A $^{+}$ 


bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

in der A $^{+}$ 

bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

in der A $^{+}$

5




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

10

$$R^1(-\Lambda^1-M^1)_a(-\Lambda^2-M^2)_b-\Lambda^3-(M^4-\Lambda^4)_c-(M^5-\Lambda^5)_d-R^2 \quad (Ie)$$

in der Λ^3

15



20


bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

25

$$R^1(-\Lambda^1-M^1)_a(-\Lambda^2-M^2)_b-\Lambda^3-(M^4-\Lambda^4)_c-(M^5-\Lambda^5)_d-R^2 \quad (Ii)$$

in der Λ^3

30




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

35

$$R^1(-\Lambda^1-M^1)_a(-\Lambda^2-M^2)_b-\Lambda^3-(M^4-\Lambda^4)_c-(M^5-\Lambda^5)_d-R^2 \quad (Ig)$$

in der Λ^3

40




bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

45

$$R^1(-\Lambda^1-M^1)_a(-\Lambda^2-M^2)_b-\Lambda^3-(M^4-\Lambda^4)_c-(M^5-\Lambda^5)_d-R^2 \quad (Ih)$$

in der Λ^3

50



55


bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

$$R^1(-\Lambda^1-M^1)_a(-\Lambda^2-M^2)_b-\Lambda^3-(M^4-\Lambda^4)_c-(M^5-\Lambda^5)_d-R^2 \quad (Ii)$$

60

in der Λ^3

65



bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben

R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -O(C=O)- oder -(O=C)O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können


A¹, A², A³, A⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschiedenen 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diy1, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diy1, Indan-2,6-diy1, Naphthalin-2,6-diy1

M¹, M², M³, M⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C)O-, -OCH₂- oder -CH₂O-CH-CH-CH- oder -C≡C-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 < {a+b+c+d} < 3 und dem Verständnis daß M¹ eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist

R¹(-A¹-M¹),(A²-M²),(A³-(M³-A⁴),-(M⁴-A²),-R² (IIk)

in der A¹



bedeutet und die restlichen Substituenten die nachstehenden Bedeutungen haben:

R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -O(C=O)- oder -(O=C)O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können

G1, G2: -CH=CH- oder -CH₂-CH₂-bedeutet

n Null oder Eins bedeutet


A¹, A², A³, A⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschiedenen 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch F

M¹, M², M³, M⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C)O-, -OCH₂- oder -CH₂O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH-CH- oder -C≡C-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 0 < {a+b+c+d} < 2 und dem Verständnis daß M¹ eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.

R¹(-A¹-M¹),(A²-M²),(A³-(M³-A⁴),-(M⁴-A²),-R² (IIa)

worin A¹



bedeutet

R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -O(C=O)- oder -(O=C)O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können


A¹, A², A³, A⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschiedenen 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diy1, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diy1

M¹, M², M³, M⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C)O-, -OCH₂- oder -CH₂O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH-CH- oder -C≡C-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 < {a+b+c+d} < 3 und dem Verständnis daß M¹ eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.

R¹(-A¹-M¹),(A²-M²),(A³-(M³-A⁴),-(M⁴-A²),-R² (IIb)

worin A¹



bedeutet

R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen,

worin eine oder zwei $-\text{CH}_2$ -Gruppen ersetzt sein können durch $-\text{CH}=\text{CH}-$ oder $-\text{OC}(=\text{O})-$ oder $-(\text{O}=\text{C})\text{O}-$ oder $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-$ oder Cyclopropan-1,2-diyl

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können


5 $\text{A}^7, \text{A}^8, \text{A}^9, \text{A}^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl, Naphthalin-2,6-diyl

10 $\text{M}^7, \text{M}^8, \text{M}^9, \text{M}^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, $-\text{OC}(=\text{O})-$ oder $-(\text{O}=\text{C})\text{O}-$ $-\text{OCH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{C}\equiv\text{C}-$

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist,

$$15 \text{R}^3(-\text{A}^7-\text{M}^7)_a(-\text{A}^8-\text{M}^8)_b-\text{A}^6-(\text{M}^9-\text{A}^9)_c-(\text{M}^{10}-\text{A}^{10})_d-\text{R}^4 \quad (\text{IIc})$$

worin A^6



20 bedeutet

25 R^3, R^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei $-\text{CH}_2$ -Gruppen ersetzt sein können durch $-\text{CH}=\text{CH}-$ oder $-\text{OC}(=\text{O})-$ oder $-(\text{O}=\text{C})\text{O}-$ oder $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-$ oder Cyclopropan-1,2-diyl und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können


30 $\text{A}^7, \text{A}^8, \text{A}^9, \text{A}^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl,

35 $\text{M}^7, \text{M}^8, \text{M}^9, \text{M}^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, $-\text{OC}(=\text{O})-$ oder $-(\text{O}=\text{C})\text{O}-$, $-\text{OCH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{C}\equiv\text{C}-$

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist,

$$40 \text{R}^3(-\text{A}^7-\text{M}^7)_a(-\text{A}^8-\text{M}^8)_b-\text{A}^6-(\text{M}^9-\text{A}^9)_c-(\text{M}^{10}-\text{A}^{10})_d-\text{R}^4 \quad (\text{IId})$$

worin A^6



45 bedeutet

40 R^3, R^4 unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei $-\text{CH}_2$ -Gruppen ersetzt sein können durch $-\text{CH}=\text{CH}-$ oder $-\text{OC}(=\text{O})-$ oder $-(\text{O}=\text{C})\text{O}-$ oder $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-$ oder Cyclopropan-1,2-diyl und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R^1, R^2 nicht beide Wasserstoff sein können

50 $\text{A}^7, \text{A}^8, \text{A}^9, \text{A}^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexane-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexane-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Naphthalin-2,6-diyl

55 $\text{M}^7, \text{M}^8, \text{M}^9, \text{M}^{10}$ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, $-\text{OC}(=\text{O})-$ oder $-(\text{O}=\text{C})\text{O}-$, $-\text{OCH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{C}\equiv\text{C}-$

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist,

$$60 \text{R}^3(-\text{A}^7-\text{M}^7)_a(-\text{A}^8-\text{M}^8)_b-\text{A}^6-(\text{M}^9-\text{A}^9)_c-(\text{M}^{10}-\text{A}^{10})_d-\text{R}^4 \quad (\text{IIC})$$

worin A^6



65 bedeutet

DE 198 25 484 A1

R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=C=O)- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch 1 ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können


A¹, A², A³, A⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden Cyclohex-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch 1, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1

M¹, M², M³, M⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C=O)-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH₂- oder -C₆H₄-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 < {a+b+c+d} < 3 und dem Verständnis daß Mⁱ eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.



worin A⁵



bedeutet


R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=C=O)- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch 1 ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können


A¹, A², A³, A⁴ unabhängig gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch 1, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diy1

M¹, M², M³, M⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C=O)-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH₂- oder -C₆H₄-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 < {a+b+c+d} < 3 und dem Verständnis daß Mⁱ eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.



worin A⁵



bedeutet

R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=C=O)- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diy1 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch 1 ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können


A¹, A², A³, A⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden Cyclohexan-1,4-diy1, gegebenenfalls einfach substituiert durch 1, Cyclohex-1-en-1,4-diy1, Cyclohex-2-en-1,4-diy1

M¹, M², M³, M⁴ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -OC(=O)- oder -(O=C=O)-, -OCH₂- oder -CH₂-O-, -CH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH₂- oder -C₆H₄-

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 < {a+b+c+d} < 3 und dem Verständnis daß Mⁱ eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.



worin A⁵




bedeutet


R¹, R² unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=C=O)- oder

DE 198 25 484 A 1

-Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyl und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können
 Δ^7 , Δ^8 , Δ^9 , Δ^{10} unabhängig voneinander gleich oder verschieden Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl
5 M⁷, M⁸, M⁹, M¹⁰ unabhängig voneinander gleich oder verschiedenen Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyl
und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können
10 a, b, c, d: Null ist, Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.



15 worin Δ^{13}



20 bedeutet

und


25 Δ^1 , Δ^2 , Δ^3 unabhängig voneinander gleich oder verschieden H, Cl, F, OCF₂H, CF₃ bedeuten mit dem Vorbehalt, daß mindestens eines von Δ^1 , Δ^2 , Δ^3 nicht H ist.

R⁵ Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyl
30 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können

Δ^{11} , Δ^{12} unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, Cyclohexan-1,4-diyl, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl, Naphthalin-2,6-diyl

35 M⁷, M⁸, M⁹, M¹⁰ unabhängig voneinander gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyl

40 und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit dem Vorbehalt, daß R¹, R² nicht beide Wasserstoff sein können
a, b, c, d: Null ist, Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.



45 worin

R⁶ Wasserstoff, Alkyl- oder Alkyloxy- mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein kann, können durch -CH=CH- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyl
und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können.

47 R⁷ eine Gruppierung mit mindestens einem asymmetrischen C-Atom,
50 das entweder Bestandteil ist einer Alkylgruppe von 3-12 C-Atomen, worin auch eine oder zwei -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -O- oder -OC(=O)- oder -(O=)C-O- und worin -CH₃, -CF₃, -OCH₃, -CH₂, Cl, F einer der Substituenten des asymmetrischen C-Atoms sein müssen.

55 oder Bestandteil ist eines 3-7-gliedrigen Carbocycles worin auch eine oder zwei nicht benachbarte -CH₂-Gruppen durch -O- oder eine -CH₂-Gruppe durch -OC(=O)- oder -(O=)C-O- ersetzt sein können.
 Δ^{14} , Δ^{15} , Δ^{16} , Δ^{17} unabhängig voneinander gleich oder verschieden 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder

55 zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Indan-2,6-diyl, Naphthalin-2,6-diyl
M¹⁴, M¹⁵, M¹⁶, M¹⁷ unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Einfachbindung, -O(=O)-, -OC(=O)- oder -(O=)C-O-, oder -CH₂-O-CH₂CH₂, -CH₂CH₂-CH₂CH₂- oder -C≡C-

60 M¹⁸ eine Einfachbindung, falls das asymmetrische C-Atom Teil einer Alkylkette ist,
und eine Einfachbindung, -OCH₂- , -CH₂O-, -OC(=O)- oder -(O=)C-O- für den Fall, daß das asymmetrische C-Atom Bestandteil eines Carbocycles ist

a, b, c, d: Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq \{a+b+c+d\} \leq 3$ und dem Verständnis, daß M^x eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist, aufgebaut ist.

65 2. Aktivmatrix-Display nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R¹ und R² geradkettiges Alkyl- oder Alkyloxy mit 2 bis 12 C-Atomen bedeuten.

3. Aktivmatrix-Display nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung mindestens eine Verbindung enthält, bei der in R¹ und R² eine nicht-terminale -CH₂-Gruppe durch -OC(=O)- ersetzt ist.

DE 198 25 484 A 1

4. Aktivmatrix-Display nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in mindestens einer Verbindung der Formeln (I) oder (II) bei R₁ und/oder R₂ mindestens eine oder mehrere, nicht jedoch die dem Kern benachbarte -CH₂-Gruppe durch -CF₃- ersetzt ist.

5. Aktivmatrix-Display nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in der Flüssigkristallschicht die Länge der chiralnematicischen beziehungswise cholesterischen Ganghöhe (pitch) in einem Temperaturbereich von mindestens 2 °C oberhalb des Übergangs zur smektischen Phase mehr als 50 µm beträgt.

6. Verfahren zur Herstellung von Aktivmatrix-Displays nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem man die Flüssigkristallschicht in den Zwischenraum zwischen einer geriebenen Obersubstratplatte und einer geriebenen Untersubstratplatte des Aktiv-Matrix-Displays einbringt, wobei die Reiberichtungen auf der Ober- und Untersubstratplatte im wesentlichen parallel sind, und die Flüssigkristallphase aus der isotropen Phase abkühlt, wobei zumindest beim Phasenübergang N⁺ → smC⁺ beziehungswise N⁺ → smA⁺ → smC⁺ eine elektrische Gleichspannung am Display anliegt.

7. Aktivmatrix-Display, herstellbar nach dem Verfahren gemäß Anspruch 6.

8. Verwendung von Aktivmatrix-Displays nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und 7 im TV-, HDTV-, oder Multimedia-Bereich oder im Bereich der Informationsverarbeitung.

9. Verwendung nach Anspruch 8 in Notebook-PC's, Personal Digital Assistants und Desktop-Monitoren.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -